

55530: BASE 55539: CURING AGENT 95370

Περιγραφή:	Το HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 είναι ένα υψηλής στιλπνότητας σμάλτο δύο συστατικών με πολυουρεθάνη, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή με βούρτσα. Προσφέρει εξαιρετική διατήρηση στιλπνότητας και χρώματος. Είναι πολύ ανθεκτικό και προστατεύει από φθορά και εκτριβή."
Συνιστώμενη χρήση:	Για χρήση σε υαλόνημα, χάλυβα, αλουμίνιο και κόντρα πλακέ. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω από την ίσαλο.
Θερμοκρασία Διαθεσιμότητα:	Μέγιστο, ξηρή έκθεση μόνο: 120°C/248°F - 140°C/284°F (τιμή αιχμής) Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	10231*/ Λευκό.
Φινίρισμα:	υψηλής στιλπνότητας
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	56 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	16 m ² /l [641.6 sq.ft./US gallon] - 35 μm/1.4 mils
Σημείο ανάφλεξης	35 °C [95 °F]
Ειδικό βάρος	1.3 kg/l [10.7 lbs/US gallon]
Επιφανειακό στέγνωμα:	6 ώρα(ες) 20°C/68°F 12 ώρες 10°C/50°F
Στεγνό προς τριβή:	24 ώρα(ες) 20°C/68°F 48 ώρα(ες) 10°C/50°F
Πλήρως σκληρυμένο:	7 ημέρα(ες) 20°C/68°F 14 ημέρα(ες) 10°C/50°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	375 g/l [3.1 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	3 έτη 25°C/77°F

**άλλες αποχρώσεις ανάλογα με τον κατάλογο προϊόντων.*

Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Έκδοση, αναμεμιγμένο προϊόν: 55530

Αναλογία ανάμιξης:	BASE 55539: CURING AGENT 95370 2:1 κατ' όγκον. Ανακατέψτε τη βάση, προσθέστε το σκληρυντικό και αναμίξτε καλά. Αφήστε την αναμιγμένη βαφή να ξεκουραστεί για μερικά λεπτά προτού τη χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να απομακρυνθούν οι φυσαλίδες αέρα.
Μέθοδος εφαρμογής:	Πινέλο/Ρολό/Ταμπόν/ψεκασμός
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 (Πινέλο/Ρολό/Ταμπόν): μέγ.. 15% HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511 (ψεκασμός): μέγ.. 35% Ψεκασμός αέρα (HVLP) / Συμβατική (Τροφοδοσία με βαρύτητα) / Συμβατική (Τροφοδοσία με αναρρόφηση) / Συμβατική (Τροφοδοσία με πίεση) 1.2-1.5 mm / 1.4-1.6 mm / 1.4-1.8 mm / 1.0-1.2 mm
Χρόνος χρήσης:	6 ώρα(ες) 20°C/68°F 12 ώρα(ες) 10°C/50°F
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 ή HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	35 μm [1.4 mils]
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	75 μm [3 mils]
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, ελάχ.:	8 ώρα(ες) 20°C/68°F 16 ώρα(ες) 10°C/50°F
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, μέγ.:	3 ημέρα(ες) 20°C/68°F 6 ημέρα(ες) 10°C/50°F

Ασφάλεια:

Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	Ιδιοσκεύασμα: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια και στεγνές. Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα λαδιού και γράσου με το κατάλληλο απορρυπαντικό και τρίψτε την με στεγνό γυαλόχαρτο. Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη με γλυκό νερό. Επιφάνεια με προηγούμενη επίστρωση: Τρίψτε, καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια Αστάρωμα: Ασταρώστε με το καθορισμένο HEMPEL'S PRIMER. Επιφάνεια χωρίς επίστρωση: Υαλόνημα: Τρίψτε και απομακρύνετε όλη τη σκόνη. Χάλυβας: Απομακρύνετε άλατα και άλλους ρύπους με καθαρισμό με γλυκό νερό (υπό πίεση). Απομακρύνετε όλη τη σκουριά και τα μη προσκολλημένα σωματίδια με αμμοβολή ή καθαρισμό με ηλεκτρικό εργαλείο. Απομακρύνετε τα υπολείμματα. Αργίλιο: Καθαρίστε με φρέσκο νερό υπό πίεση. Αμμοβολή με μη μεταλλικό λειαντικό μέσο. Κόντρα πλακέ Τρίψτε και απομακρύνετε όλη τη σκόνη. Στεγανοποιήστε την ξηρή, καθαρή επιφάνεια με κατάλληλο στεγανωτικό ξύλου.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Μέθοδος: Εφαρμόστε δύο επιστρώσεις του προϊόντος. Προσθέστε αραιωτικό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής, εάν χρειάζεται. Για να επιτύχετε λεία επιφάνεια, συνιστάται το τρίψιμο με γυαλόχαρτο μεταξύ των επιστρώσεων (απομάκρυνση σκόνης).
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία της πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S SEALER 05991 (για κόντρα πλακέ) HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	Καμία.
Παρατηρήσεις	
Ανάδευση:	Αναδεύστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση.
Πάχος μεμβράνης/αραίωση:	Μπορεί να καθοριστεί σε άλλο πάχος μεμβράνης από το ενδεικνυόμενο, ανάλογα με τον σκοπό και την περιοχή χρήσης. Θα μεταβάλει την επιφανειακή απόδοση και μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο στεγνώματος και το διάστημα επόμενης επίστρωσης. Περιορίστε την αραίωση στο ελάχιστο ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του σωστού πάχους μεμβράνης. Η ποσότητα του αραιωτικού εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής: θερμοκρασία, αερισμός και υπόστρωμα.
Συνθήκες αποθήκευσης:	Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
σκληρυντής:	Ευαίσθητο στην υγρασία. Ακόμη και μικρά ίχνη νερού στην αναμεμιγμένη βαφή μπορούν να μειώσουν τον χρόνο χρήσης και να προκαλέσουν ατέλειες στη μεμβράνη. Να ανοίγετε τα δοχεία μέσου σκληρυνσης με προσοχή, καθώς ενδέχεται να υπάρχει υπερπίεση. Μην σφίγγετε το καπάκι σε δοχεία που περιέχουν αναμεμιγμένο προϊόν. Φυλάσσετε σε ξηρό χώρο.
Επόμενη επίστρωση:	Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου διαστήματος επικάλυψης, καθαρίστε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρώς και απομακρύνετε όλη τη σκόνη προτού βάψετε ξανά. Εάν η επιφάνεια έχει λερωθεί με λάδια και ρύπους, καθαρίστε σχολαστικά με κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρώς και απομακρύνετε όλη τη σκόνη προτού βάψετε ξανά.
Σημείωση:	HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 Μόνο για επαγγελματική χρήση.
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S

5553010231