



MAGNETIC PAINT

Χρώμα Νερού για Δημιουργία
Μαγνητικής Επιφάνειας

8.20

Σελίδες: 3

111073.1.A.17



Matt



Satin



Gloss



Περιγραφή

Υδατοδιάλυτο χρώμα ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για την δημιουργία επιφανειών στις οποίες αναπτύσσουν πρόσφυση μαγνητικά αντικείμενα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, MDF, κόντρα πλακέ, τσιμέντο, μετόν, γυψοσανίδα, μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.

Σκοπός Χρήσης

Βαφή διάφορων επιφανειών για την επίτευξη διακοσμητικής επιφάνειας πρόσφυσης μαγνητικών αντικειμένων.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε μαύρο.

Η μαγνητική επιφάνεια μπορεί να επαναβαφεί σε οποιαδήποτε απόχρωση της αρεσκείας σας διατηρώντας τη μαγνητική της ιδιότητα. Βλέπε οδηγίες επαναβαφής.

Απόδοση

8 - 11m²/lt, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο βαφής.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παιλιές βαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία	Επιφάνειες ήδη βαμμένες με κοινά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.	Αν δεν έχουν υποστεί κιμωλίαση και δεν εμφανίζουν σαθρότητα δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία.
	Επιφάνειες ήδη βαμμένες με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου.	Απαιτείται τρίψιμο και καθαρίσμα πρώτα με μηχανικά μέσα. (γυαλόχαρτο, τριβείο κλπ.)
Αστάρι	Προϊόν	Επιστρώσεις
	Αν υπάρχει κιμωλίαση ή σαθρότητα τότε χρησιμοποιούμε αστάρι σταθεροποίησης "Fixateur ad aqua".	1 επίστρωση.
	Σε περίπτωση βερνικοχρωμάτων μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε δεν απαιτείται αστάρισμα.	—
Τελική Επίστρωση	Magnetic Paint	3 επιστρώσεις.

Συσκευασία:
0,375lt & 0,75lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση



Απόδοση:
8 - 11m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολιό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Νέες Επιφάνειες

Προετοιμασία	Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρές ύλες, λίπη, μούχλα κλπ.	—
Αστάρι	Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο αστάρι για την κάθε επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.	1 επίστρωση.
Τελική Επίστρωση	Magnetic Paint	3 επιστρώσεις.

Συνθήκες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν και μετά την αραίωση αλλή και κατά την διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο νερό από ότι προτείνεται για την αραίωση του γιατί μειώνεται το μαγνητικό εφέ. Προσπαθήστε να το απλώσετε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα με το εργαλείο βαφής έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα πρόσφυσης των μαγνητικών αντικειμένων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	2,2 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	Θιξοτροπικό.
pH	7,5 ± 0,2.
Αραίωση	Με νερό σε ποσοστό 15 έως 20 % κατ' όγκο. Αναδεύστε το δοχείο καλά πριν και μετά την αραίωση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Διαλύτης	Νερό.
Απόδοση	8 - 11m ² /lt, ανά επίστρωση, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής και της απορροφητικότητας της επιφάνειας.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά σε 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από 4 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 4 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

Η πλήρης σκλήρυνση και οι ιδιότητες του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών. Αν είναι επιθυμητό, η επιφάνεια με το magnetic paint μπορεί να επαναβαφεί με κοινά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα μετά την πάροδο **24 ωρών**. Πολλές επιστρώσεις ή επιστρώσεις με μεγάλο πάχος του τελικού χρώματος μπορεί να μειώσουν το μαγνητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση επαναβαφής με άλλο χρώμα και προκειμένου να διατηρηθούν οι μαγνητικές ιδιότητες του προϊόντος συνιστάται να γίνουν 3 ή και περισσότερες επιστρώσεις από το magnetic paint και 2 επιστρώσεις από το τελικό χρώμα.

Συσκευασία:
0,375lt & 0,75lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
8 - 11m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία Ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 200gr/lit,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 10gr/lit (έτοιμο προς χρήση).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, πηγές στατικού ηλεκτρισμού και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείστε μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μακριά από παιδιά. Αναδεύστε καλά μετά από μεγάλη περίοδο αποθήκευσης.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:
0,375lt & 0,75lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
8 - 11m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολλό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και του Κανονισμού EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3
111073/V1

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Ονόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!