



BLACK BOARD PAINT

Χρώμα Νερού για Πίνακα Κιμωλίας

8.18

Σελίδες: 3

111070.1.A.17



Matt



Satin



Gloss



Περιγραφή

Χρώμα Υδατοδιαλύτο ειδικής σύνθεσης βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για τη δημιουργία επιφανειών μαυροπίνακα. Δίνει ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα υψηλών αντοχών και άριστο αισθητικά. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε νέες ή ήδη βαμμένες επιφάνειες όπως τοίχος, ξύλο, MDF, κόντρα πλάκέ, μέταλλο κλπ. μετά από την κατάλληλη προετοιμασία τους.

Σκοπός Χρήσης

Για την επίτευξη διακοσμητικής επιφάνειας μαυροπίνακα.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
- > Υψηλή αντοχή στη συχνή χρήση.
- > Υψηλή αντοχή στον συχνό υγρό καθαρισμό.
- > Δεν εμφανίζει σκιάσεις από την κιμωλία. (Anti Ghosting Effect)

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε μαύρο.

Απόδοση

10 - 12 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τον τρόπο βαφής.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Το Black Board Paint είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και μυρίζει ελάχιστα. Απαιτούνται δύο επιστρώσεις για την πλήρη βαφή της επιφάνειας και η χρήση συνίσταται μετά από 72 ώρες. Διακρίνεται για το εξαιρετικό γέμισμα και την υψηλή αντοχή στον καθαρισμό. Δεν απαιτεί υπόστρωμα σε καθαρά και σταθεροποιημένα υπόβραθα. Καθαρισμός της επιφάνειας με υγρά μέσα μετά την πάροδο 10 ημερών. Το προϊόν εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 10-35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Παλιές βαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία	Επιφάνειες ήδη βαμμένες με ηλιαστικά ή ακρυλικά χρώματα.	Αν δεν έχουν υποστεί κιμωλίαση και δεν εμφανίζουν σαθρότητα δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία.
	Επιφάνειες ήδη βαμμένες με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτου.	Απαιτείται τρίψιμο και καθάρισμα πρώτα με μηχανικά μέσα (γαυλόχαρτο, τριβείο κλπ.).

Συσκευασία:
0,375lt / 0,75lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
10 - 12m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολιό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Αστάρωμα	Αν υπάρχει κηλίωση ή σαθρότητα τότε χρησιμοποιούμε αστάρι σταθεροποίησης Fixateur ad aqua.	1 επίστρωση.
	Σε περίπτωση βερνικοχρωμάτων μετά την προετοιμασία που περιγράφηκε δεν απαιτείται αστάρωμα.	—
Τελική Επίστρωση	Black Board Paint	2 επιστρώσεις.

Νέες επιφάνειες

Προετοιμασία	Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σαθρές ύλες, λίπη, μούχλα κλπ.	
Αστάρωμα	Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο αστάρι για την κάθε επιφάνεια σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.	1 επίστρωση.
Τελική Επίστρωση	Black Board Paint	2 επιστρώσεις.

Οδηγίες Εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ρολιθό ή πινέλο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	1,10 ± 0,02 gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	85 - 90 K.U. (ASTM D562).
pH	7,7 ± 0,2.
Απόδοση	10 - 12 m ² /lt αναλόγως του τρόπου εφαρμογής.
Γυαλιάδα	< 5 units, σε γωνία 60°.
Στεγνώμα	Επιφανειακά σε 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 6 ωρών αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Η πλήρης σκλήρυνση και οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Χρήση	Μπορεί να γίνει χρήση της επιφάνειας μετά τη πάροδο 3 ημερών μετά τη βαφή. Καθαρισμός της επιφάνειας με υγρά μέσα μπορεί να γίνει μετά τη πάροδο 10 ημερών.
Διαλύτης	Νερό.
Αραίωση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό 8 - 10% κατ' όγκον.

Συσκευασία:
0,375lt / 0,75lt



Βάσεις:
—



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
10 - 12m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**
1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολιθό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία Ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 200gr/lit,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 70gr/lit (έτοιμο προς χρήση). Αραίωση: έως 10% κατ' όγκο με νερό.

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων - ADR

Τα κενά δοχεία και τα υπολείμματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας, φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

Δεν θεωρείται επικίνδυνο κατά την οδική μεταφορά σύμφωνα με τον κανονισμό ADR.

Συσκευασία:
0,375lt / 0,75lt



Βάσεις:



Αναδεύστε
καλά πριν τη
χρήση



Απόδοση:
10 - 12m²/lt



**Χρόνος
Στεγνώματος:**

1 - 2 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:
Με ρολλό



Εφαρμογή:
Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3
111070/V1

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Ονόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31663, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr / Γραμμή Εξυπηρέτησης 801 11 62222



Το χρώμα έχει Όνομα!