

Δεδομένα προϊόντος

Hempel's Mille NCT 7188W



Περιγραφή:

Το HEMPEL'S MILLE NCT 7188W είναι ένα υψηλής απόδοσης, αυτογυαλιστικό αντιρρυπαντικό. Η πατενταρισμένη τεχνολογία συνδετικού μέσου της Hempel εξασφαλίζει εξαιρετική διατήρηση της αντιρρυπαντικής προστασίας και του χρώματος όλες τις εποχές του χρόνου.

Συνιστώμενη χρήση:

Ως αντιρρυπαντικό για σκάφη από ίνες υάλου, ξύλο, κόντρα πλακέ, χάλυβα και αλουμίνιο.

Διαθεσιμότητα:

Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση

ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:

Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα: 10000 / Λευκό.

Φινίρισμα: Ημι-επίπεδο

Ποσοστό στερεών κ.ό., %: 53 ± 1

Θεωρητική επιφανειακή απόδοση: 13.3 m²/l [533.3 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils

Σημείο ανάφλεξης 34 °C [93.2 °F]

Ειδικό βάρος 1.5 kg/l [12.4 lbs/US gallon]

Επιφανειακό στέγνωμα: 2 ώρα(ες) 20°C/68°F

4 ώρα(ες) 10°C/50°F

Περιεκτικότητα πηγητικών: 406 g/l [3.4 lbs/US gallon]

Διάρκεια αποθήκευσης: 5 έτη 25°C/77°F

Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο/Ρολό/Ταμπόν

Διαλύτης (μέγ. όγκ.): HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Πινέλο/Ρολό/Ταμπόν): μέγ.. 5%

Καθαρισμός εργαλείων: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081

Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή: 40 μμ [1.6 mils]

Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή: 75 μμ [3 mils]

Διάστημα επόμενης επίστρωσης, ελάχ.: 4 ώρα(ες) 20°C/68°F

8 ώρα(ες) 10°C/50°F

Διάστημα επόμενης επίστρωσης, μέγ.: Κανένα

Ασφάλεια:

Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφάλειας.

Δεδομένα προϊόντος

Hempel's Mille NCT 7188W



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Ιδιοσκεύασμα: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια και στεγνές. Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα λαδιού και γράσο με το κατάλληλο απορρυπαντικό και τρίψτε την με στεγνό γυαλόχαρτο. Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη με γλυκό νερό.

Επιφάνεια χωρίς επίστρωση: Ασταρώστε την προετοιμασμένη επιφάνεια με HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 και εφαρμόστε μια συνδετική επίστρωση HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030, ενώ η επιφάνεια είναι ακόμη κολλώδης. **Υπάρχον παλιό αυτογυαλιστικό ή παραδοσιακό αντιρρυπαντικό:** Απομακρύνετε τα μη προσκολλημένα υλικά και τους ρύπους με καθαρισμό με γλυκό νερό υπό πίεση. Αφήστε να στεγνώσει. **Υπάρχον παλιό αντιρρυπαντικό σκληρής μήτρας ή κάπτοι άγνωστο αντιρρυπαντικό:** Καθαρισμός με γλυκό νερό υπό πίεση, τριβή σε υγρή επιφάνεια, αφαιρέστε σκόνης. Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια. Εάν το προηγούμενο αντιρρυπαντικό είναι σε κακή κατάσταση, στεγανοποιήστε με 1 στρώση HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030.

Σε υποστρώματα αλουμινίου που δεν έχουν δεχθεί προηγούμενη στρώση αντιρρυπαντικού ή, εάν το υπάρχον αστάρι έχει υποστεί ζημιά, ασταρώστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας εποξικό αστάρι με ελάχιστο πάχος στεγνού φιλμ 300 μμ/ 12 mils. Εάν το προηγούμενο αντιρρυπαντικό είναι γενικά σε κακή κατάσταση, συστήνεται η αφαίρεση των προηγούμενων επιστρώσεων και η αστάρωση πριν από την εφαρμογή του αντιρρυπαντικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Μέθοδος: Απλώστε 2 στρώσεις της αντιρρυπαντικής βαφής με πάχος στεγνού φιλμ 40 μμ η κάθε μία. Απλώστε μια πρόσθετη στρώση γύρω από την ίσαλο γραμμή και τις περιοχές μεγάλης φθοράς. Προσθέστε αραιωτικό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής, εάν χρειάζεται: μέγ. 5%. Αναδεύστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Εάν το σκάφος χρησιμοποιείται τακτικά σε ταχύτητες πάνω από τους 20 κόμβους, συστήνεται η εφαρμογή 3 στρώσεων αντιρρυπαντικού.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία της πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :

HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551, HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:

Καμία.

Παρατηρήσεις

Αυτό το αντιρρυπαντικό περιέχει ειδικές ενώσεις χαλκού ως δραστικά συστατικά. Ο χαλκός μπορεί να βλάψει το αλουμίνιο σε περίπτωση άμεσης επαφής. Είναι σημαντικό, το αντιρρυπαντικό να μην έρχεται σε άμεση επαφή με το αλουμίνιο. Η φυσική ζημιά στην αντιδιαβρωτική επίστρωση που προκαλείται από κηλίδωση/σύνθλιψη των σωματιδίων χαλκού από το αντιρρυπαντικό πάνω στο αλουμίνιο θα προκαλέσει διατρητική διάβρωση. Ένα σύστημα εποξικού ασταριού θα δράσει ως μονωτικό φράγμα, εάν εφαρμοστεί σωστά. Οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα ασταριού πρέπει να επιδιορθωθεί σχολαστικά εντός μίας εβδομάδας το πολύ.

Χρώματα/Σταθερότητα χρώματος:

Το τελικό χρώμα αναπτύσσεται 1 εβδομάδα μετά από τη βύθιση στο νερό. Η διάρκεια της επισκευής μπορεί να επηρεάσει ως ένα βαθμό το χρώμα. Το αντιρρυπαντικό μπορεί να αποκτήσει μια χαλκοπράσινη απόχρωση. Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή διαφορά στο χρώμα της κάθε παρτίδας. Αναμίξτε πριν από τη βαφή.

Ανάδευση:

Αυτό το προϊόν περιέχει βαριά σωματίδια. Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

Πάχος μεμβράνης/αραίωση:

Περιορίστε την αραίωση στο ελάχιστο ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του σωστού πάχους μεμβράνης. Η ποσότητα του αραιωτικού εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής: θερμοκρασία, αερισμός και υπόστρωμα.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμηνητικά κλεισμένο. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Καθέλκυση σκάφους:

Ελάχιστο: 24 ώρα(ες) 20°C/68°F , Μέγιστο: 9 μήνες

Επόμενη επίστρωση:

Δεν υπάρχει μέγιστη τιμή για το διάστημα επόμενης επίστρωσης, αλλά μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ρυπασμένη ατμόσφαιρα, απομακρύνετε τους συσσωρευμένους ρύπους με υδροβολή γλυκού νερού και αφήστε να στεγνώσει πριν από την εφαρμογή της επόμενης επίστρωσης. Σε περίπτωση επικαλύψης μετά από παρατεταμένη έκθεση σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, πλύνετε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει πριν από τη βαφή.

Σημείωση:

Hempel's Mille NCT 7188W

Οι πληροφορίες που δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Προϊόντων προορίζονται για εμπορική χρήση.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HEMPEL A/S

7188W10000

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Για επεξηγήσεις, ορισμούς και αντικείμενο εφαρμογής, δείτε τις "Επεξηγηματικές Σημειώσεις" στο www.hempel.com. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητα τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προϊόντος έκθεση στην προϊόντα στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη.

Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παραστασία των αριθμών που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαπότιτη, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αγοραστής ή/και της επιχείρησης που αποδέχεται την επιφάνεια των προϊόντων στον χρήστη των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθίστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.