

**Περιγραφή:**

Τα προϊόντα HEMPEL παράγονται και παραδίδονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η αραίωση δεν είναι αναγκαία, εφόσον το χρώμα είναι σωστά αναμειγμένο. Ωστόσο, εάν το χρώμα πρόκειται να εφαρμοστεί σε μικρό πάχος μεμβράνης (για παράδειγμα ως στεγανωτικό) ή αν το χρώμα έχει γίνει πολύ πυκνό, π.χ. σε κρύο καιρό, το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ HEMPEL που αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών του προϊόντος, μπορεί να προστεθεί για να εξασφαλιστεί πυκνότητα κατάλληλη για την εφαρμογή. Κατά γενικό κανόνα, η αραίωση θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο καθώς η ποιότητα των εργασιών βαφής θα υποβαθμιστεί λόγω της υπερβολικής αραίωσης. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή πραγματοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες (περιβάλλον και / ή επιφάνεια), η αραίωση μπορεί να είναι αναγκαία, ακόμη και πέρα από τα όρια που αναφέρονται στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών, για να αποφευχθεί η σκόνη ψεκασμού και ο ελλιπής σχηματισμός μεμβράνης.

Τα ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ HEMPEL παράγονται για να δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ικανότητα εφαρμογής με πινέλο, σπρέι, κλπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κοινοί διαλύτες μπορούν να τα αντικαταστήσουν. Καθώς τα προϊόντα αυτά είναι πέρα από τον έλεγχό μας, αποποιούμεε κάθε ευθύνη για τα τελικά αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευέστε το αντίστοιχο Δελτίο Τεχνικών Προδιαγραφών και - όταν υπάρχουν - οι σχετικές οδηγίες εφαρμογής. Όσον αφορά τη χρήση των ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ HEMPEL για τον καθαρισμό των εργαλείων, δείτε τις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στην επόμενη σελίδα.

**Συνιστώμενη χρήση:**

08080 (25°C/77°F)

HEMPALIN DECKPAINT 53240 καθώς και τύπου HEMPAQUICK

Για κάθε χρήση με προϊόντα τύπου HEMPATEX

HEMPATHANE (τελικές επιστρώσεις και σμάλτα)

HEMPEL'S ANTIFOULINGS, GLOBIC, DYNAMIC, OCEANIC, OLYMPIC

**Διαθεσιμότητα:**

Μέρος του καταλόγου προϊόντων. Η τοπική διαθεσιμότητα υπόκειται σε επιβεβαίωση.

**ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:**

Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:

00000/ Άχρωμο.

Σημείο ανάφλεξης

23 °C [73.4 °F]

Ειδικό βάρος

0.9 kg/l [7.3 lbs/US gallon]

Περιεκτικότητα πτητικών:

870 g/l [7.2 lbs/US gallon]

*Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.*

**ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:****Ασφάλεια:**

Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ που προδιαγράφεται για το προϊόν.

Σημείωση:

**HEMPEL'S THINNER 08080 Μόνο για επαγγελματική χρήση.**

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:

HEMPEL A/S

0808000000